

Geogrila biaxiala - Miragrid GX

Date tehnice

TenCate Miragrid GX este o geogrila, destinata stabilizarii solului si aplicatiilor de ranforsare. Este compusa din fibre de poliester de inalta rezistenta, acoperite cu o imbracaminte polimerica.



TenCate Miragrid GX

Proprietati <small>[Standard]</small>	UM		GX 20/20	GX 35/35	GX 55/55	GX 80/80
Proprietati mecanice						
Rezistenta la tractiune <small>[EN ISO 10319]</small>	Long.	kN/m	21	38	58	84
	min	kN/m	20	35	55	80
	Transv.	kN/m	21	38	58	84
	min	kN/m	20	35	55	80
Alungirea la incarcare maxima <small>[EN ISO 10319]</small>	Long.	%	10.5	10.5	10.5	10.5
	Transv.	%	10	10	10	10
Rezistenta la tractiune la 2% 3% 5% <small>[EN ISO 10319]</small>	Long. & Transv.	kN/m	4.5	7.5	10	15
	Long. & Transv.	kN/m	5.5	9.5	13	19
	Long. & Transv.	kN/m	7.5	13	17	27
Dimensiunea ochiurilor <small>[+/- 5 mm]</small>	Long.	mm	25	25	20	20
	Transv.	mm	35	35	35	35
Forme de livrare						
Latimea rolei		m	5.2	5.2	5.2	5.2
Lungimea rolei		m	100	100	100	100
Greutatea rolei		kg	114	153	244	366

Long. = directie longitudinala / Transv. = directie transversala

min: Aceste valori se inscriu intr-o marja de incredere de 95%.

Pentru informatii privind valorile de proiectare pe termen lung, ca de exemplu comportamentul la frictiune sau alte proprietati ale produsului, va rugam contactati TenCate Geosynthetics.

Datele mentionate reprezinta valori medii ale masuratorilor efectuate in laboratoarele noastre si in institutetele de testare. Informatiile prezentate in aceasta fisă tehnica sunt, dupa toate cunostintele noastre, adevarate si corecte. Noi rezultate din cercetare sau din experienta practica pot aduce unele modificari necesare. Informatia prezentata mai sus, nu conduce la nici o garantie sau responsabilitate.

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 1B, A-4021 Linz, Austria
Tel. + 43 732 6983 0, Fax + 43 732 6983 5353
service.at@tencate.com
www.tencate.com/geosynthetics

TENCATE GEOSYNTHETICS ROMANIA S.R.L.
Bd. Mircea Voda, nr.43, bl.M32, et.4, ap 13
Sector 3 Bucuresti, Romania
Tel. + 40 21 322 06 03, Fax + 40 21 322 06 00
service.ro@tencate.com

